



Savimört

Kasutuskohad

Savimört on ette nähtud põletatud tellistest tehtavate, puudega köetavate tulekollete raamide ja -lõõride ladumiseks sisetingsimustes.

Aluspind

Telliskivid peavad olema puhtad ja kuivad. Enne ladumistööde algust eemaldada nakkumist nõrgendavad ained (tolm, rasv jne.)

Segu valmistamine

Koti täis pulbrit segada trelli otsas oleva vispliga puhtas segunõus toasooja puhta veega. Vaja läheb 4,5-5l vett. Segada alguses osa veega, lisades vähehaaval ülejäänud pulber ja vesi. Segada u. 3 minutit, kuni on tekkinud ühtlane tükkideta mass. Lasta segul seista u. 10min.(alla+15°C 15 min.) Seejärel segada poole minuti jagu uuesti. Valmis mass on kasutuskõlblik u.3 tundi.

Töö teostamine

Soovitav telliste, segu ja õhu temperatuur ladumisel on vähemalt +10°C. Ladumistööde lõpetamisel peab vähemalt 5 ööpäeva olema temperatuur ruumis üle+5°C. Enne tulekolde kasutuselevõttu peab kolle kuivama 2-3 nädalat. Kütmist alustada ettevaatlikult nt. soojaõhupuhuriga, siis jätkata vähese tulega tunniste kütmissperioodidega 2-3 ööpäeva. Siibrid ja luugid hoida avatuna kütmissperioodide vahel.

Töövahendite pesu

Töövahendid pestakse vahetult peale töö sooritamist veega. Kuivanud segu eemaldatakse mehaaniliselt. Toodet ei tohi lasta kanalisatsiooni. Pulber ja kivistunud segu käideldakse ehitusjäätmena. Paberpakendit võib põletada.

Toote valik

Tulekolle ja sisemised lõõrid laotakse Savimördiga. Küttekeha (ahi,kamin jne.) laotakse Tulekindla müüriseguga . Lõõride ja tulekollete väliste pindade ladumist võib teostada tavalise müürisegu M100/600-ga.

Kvaliteedi jälgimine

Savimördi kvaliteeti jälgitakse Inspectan juhiste järgi ja ametliku jälgijana on Inspecta Sertifointi Oy. Samuti kasutab Lakan Betony sertifitseeritud ISO 9001 kvaliteedijuhitmissüsteemi

| Tehnilised andmed | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sideaine | savi ja tsement |
| Värvus ja olek | Hall pulber |
| Max.osakeste suurus mm | 1,5 |
| Veekulu (l/25kg) | 4,5 - 5 |
| Valmis segumass (l/25kg) | 15 |
| Kulu kg/m2/mm | u. 1 kg/tellise (10-13mm vuuk) |
| Kasutusaeg | 3 tundi |
| Pakendi suurus | 25 kg |
| Ladustamine | Kuivas laos 1 aasta |



Töökaitse

Ärritab silmi, nahka ja hingamisorganeid. Vältida tolmu teket ja levimist või kasuta tolumumaski. Hoidu aine silma ja nahale sattumise eest. Aine sattumisel silma ja nahale loputada koheselt ohtra veega ja pöörduda arsti poole.

NB!

See on kokkuvõtte toote omadustest. Ilma tööprotsessi täieliku tutvustusest. Tööprotsessi ja muude töösse puutuvate eeskirjadega peab tutvuma hoolikalt enne töö alustamist. Kasutaja saab vajadusel näidata, et on täidetud eeskirju erinevatel töetappidel.